

SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO. LTD.
DIAOZHEN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, ZHANGQIU, JINAN, CHINY

**NINIEJSZY RAPORT ANULUJE I ZASTĘPUJE RAPORT Z TESTU NR SL52025244194801TX
DATA: 22 kwietnia 2020 r. WYDANY PRZEZ SGS (SZANGHAJ)**

Następujące próbki zostały przedłożone i zidentyfikowane w imieniu Klienta jako:

Opis próbki: (A) Jednorazowa medyczna maska na twarz

Nr Modelu: SMDP20605

Kolor próbki (A) niebieski i szary

Instrukcja proponowanej
konserwacji /

Data otrzymania próbki 07.04.2020

Okres testowania 07.04.2020 - 22.04.2020

Wyniki testu

Więcej informacji można znaleźć na następnych
stronach.

Wykonany test Wybrane testy zgodnie z zamówieniem wnioskodawcy

Podpisano w imieniu
SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Testing Center

Sara Guo (Kierownik Konta)

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spółkę zgodnie z Ogólnymi Warunkami świadczenia usług wydrukowanymi na odwrocie, dostępnymi na żądanie lub dostępnymi pod adresem <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> oraz w przypadku dokumentów w formacie elektronicznym, z zastrzeżeniem Warunków dotyczących dokumentów elektronicznych dostępnych pod adresem <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-document.aspx>. Zwraca się uwagę na kwestie ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania i jurysdykcji określone w tym dokumencie. Informuje się każdego posiadacza tego dokumentu, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlają ustalenia Firmy tylko w czasie badania i w granicach instrukcji Klienta, jeśli takie istnieją. Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i obowiązków wynikających z dokumentów transakcji. Niniejszy dokument nie może być powielany, chyba że w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie treści lub wyglądu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestępcy mogą być ścigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie określono inaczej, wyniki przedstawione w niniejszym raporcie z badań odnoszą się tylko do badanych próbek i takie próbki są przechowywane tylko przez 30 dni.
Uwaga: W celu sprawdzenia autentyczności raportu z badań / inspekcji i certyfikatu prosimy o kontakt telefoniczny: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com
3rd Building No. 889, Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, China 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Wynik Testu

Medyczne maski na twarz - wymagania i metody testowania

(EN 14683:2019)

Punkt 5.2.2 Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE)**

	1#	2#	3#	4#	5#
(BFE), %	98,6	98,6	98,6	98,7	98,7

Uwaga: Wymagania dotyczące wydajności: Typ I>95%, Typ II>98%, Typ IIR>98%

** : Ta norma testowa nie jest objęta akredytacją w centrum testowym SGS w Szanghaju, jest przeprowadzana przez zewnętrzne laboratorium akredytowane przez CMA (China Metrology Accreditation)

Punkt 5.2.3 Oddychalność

(EN 14683 :2019 Aneks C, Przepływ 8 l/min)

	1#	2#	3#	4#	5#
Ciśnienie różnicowe AP (Pa/cm ²)	31,8	31,0	30,0	30,4	30,5

Uwaga: Wymagania dotyczące wydajności: Typ I<40 Pa/cm², Typ II<40 Pa/cm², Typ IIR<60 Pa/cm²**Punkt 5.2.4 Odporność na zachłapanie**

(ISO 22609:2004, Ciśnienie 16,0 kPa)

Penetracja na powierzchni wewnętrznej

1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
17#	18#	19#	20#	21#	22#	23#	24#
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
25#	26#	27#	28#	29#	30#	31#	32#
Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony	Zaliczony
Liczba wyników „Zaliczony”:			32				
Ogólny wynik:			Dopuszczony				

Uwagi:

- 1) Wymagania dotyczące wydajności Typ I: bd, Typ II: bd, Typ IIR: >16,0 kPa.
- 2) Odległość powierzchni docelowej medycznej maski na twarz do końcówki kaniuli wynosi 300 ± 10 mm.
- 3) Test stanu i temperatury (21 ± 5) °C, wilgotność względna (85 ± 10)%.
- 4) Dopuszczalny limit jakości wynoszący 4,0% jest spełniony dla pojedynczego planu próbek, gdy 29 lub więcej z 32 badanych próbek wykazuje wynik „Zaliczony”.

Punkt 5.2.5 Czystość mikrobiologiczna
(EN 14683: 2019 Aneks D)

	1#	2#	3#	4#	5#
CFU/g	15	18	15	15	18

Uwaga: Wymagania dotyczące wydajności: Typ I<30 CFU/g, Typ II<30 CFU/g, Typ IIR<30 CFU/g

Oświadczenie o zgodności w niniejszym raporcie z testu opiera się wyłącznie na wartościach zmierzonych przez laboratorium i nie uwzględnia ich niepewności.

Koniec raportu