

Skład popiołu ze spalania biomasy		
Badana cecha	Jednostka	Zawartość
Żelazo jako Fe ₂ O ₃	%	1,25
Glin jako Al ₂ O ₃	%	3,15
Wapń jako CaO	%	28,1
Magnez jako MgO	%	2,17
Fosfor jako P ₂ O ₅	%	2,02
Potas jako K ₂ O	%	5,26
Nikiel jako Ni	mg/kg	7,33
Chrom jako Cr	mg/kg	16,7
Kadm jako Cd	mg/kg	3,16
Węgiel jako C	%	2,9
Wodór jako H	%	0,13
Azot jako N	%	0,16
Siarka jako S	%	0,38