

DANE TECHNICZNE	NORMA	iQ GRANIT
Opis:	x	Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa
Klasyfikacja użytkowa	EN 685 Komercyjna Przemysłowa	Klasy: 34 43
Grubość całkowita	EN 428	2.00 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	2.00 mm
Całkowita masa powierzchniowa	EN 430	3000 g/m ²
Zabezpieczenie poliuretanowe	x	TAK – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR
Grupa ścieralności	EN-660-2 EN-660-1	Grupa P Grupa T
Wgniecenie reszkowe	EN 433	0.03 mm
Odporność na nacisk punktowy	EN 424	Odporna
Oddziaływanie krzesła na rolkach	EN 425	Odporna
Stabilność wymiarów	EN 434	< 0.40 %
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1	B _f s1
Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3, klasa DS
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV, wykładzina antystatyczna
Absorpcja akustyczna	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 ΔL _w	+ 4 dB
Odporność barwy na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra odporność
Odporność na rozwój bakterii i grzybów	DIN EN ISO 846-A/C	Odporna, nie pozwala na rozwój
Atest morski	IMO Res. A653	TAK
Przewodzenie ciepła	EN 12524 DIN 52612	0.0095 m ² K/W nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury 27°C
Kolory	X	31 kolorów
Dostarczana w postaci	EN 427	Rolka 25 m x 2 m; Płytki 61 cm x 61 cm